

Cempatch Rapid Repair Mortar

Циментов репарационен разтвор с бързо набиране на якост



Описание:

Cempatch Rapid Repair Mortar е еднокомпонентна циментова репарационна замазка подходяща за поправки и подобрения на вътрешни подове, стълбища и стъпала, както и за основни ремонти на пукнатини и отвори по повърхността. Може да се полага върху здрава основа - пясъчно-циментови замазки или бетонови основи, асфалт, гранолитни основи, terrazzo, керамични и каменни плочки, епоксидни и полиуретанови покрития.

Инструкции за употреба

Подготовка на основата:

За да се осигури добро сцепление, подготвената основа трябва да се наисне с вода. Преди полагането на Cempatch Rapid Repair Mortar се уверете, че водата по повърхността е попила напълно в основата т.е няма локви.

Грундиране:

Хигроскопичните повърхности трябва да се наиснат с чиста вода. Силно попиващите основи трябва да се грундират с разреден Neopren Primer. Непопиващите основи се грундират с чист Neopren Primer. Грундът се използва според инструкциите, дадени в техническото предписание на продукта и трябва да се остави да изсъхне преди да се положи репарирания материал.

Смесване:

Cempatch Rapid Repair Mortar се смесва в пропорции 22 кг суха смес с 4.6 - 5.5 литра вода , или в обемно съотношение 3:1 до 4:1.

В чист контейнер налейте изискваното количество вода и добавете Cempatch Rapid Repair Mortar. Разбъркайте добре до получаване на хомогенна, гладка консистенция, без бучки. Важно е да се смеси количество, което ще се използва в рамките на времето за втвърдяване - около 10 - 15 минути.

Cempatch Rapid Repair Mortar се полага на дебелина до 20мм. За икономия на материал може да се увеличи обема като се добави еквивалентен обем сортиран агрегат.

За малки локализирани ремонти с дебелина над 20мм, но не надвишаващи 50 мм, трябва да се смеси с еквивалентно тегло сортиран агрегат.

Най-добри резултати при смесване ще се получат като се използва механична бъркалка.

Времето за работа ще се увеличи при ниски температури и ще се намали при високи.

Технически характеристики:

Предназначение BS EN 13813	CT-C30-F4	
Време за работа @ 20°C	10 – 15 минути	
Пешеходен трафик след втвърдяване @ 20°C	20 - 30 минути	
Готовност за препокриване	1 1/2 часа @ 2мм	
Якост на натиск (N/mm ²) BS EN 13892-2	1 ден	> 15.0
	7 дни	> 25.0
	28 дни	> 30.0
Якост на огъване (N/mm ²) BS EN 13892-2	1 ден	> 2.0
	7 дни	> 3.0
	28 дни	> 4.0
Добив от 22кг торба	13.5 литра	
Разход за мм дебелина	1.63 кг/м ²	
Дебелина на полагане Без агрегат	2 - 20 мм	
С агрегат	20 - 50 мм	

Приложение:

За най-добри резултати върху обширни зони полагайте замазката със стоманена мистрия на слой с дебелина 2 - 3 мм. За получаване на гладка повърхност за финал загладете с навлажнена мистрия преди замазката да е напълно втвърдила, в рамките на 15 - 20 минути след репарацията.

За регулиране на нивото, когато се запълват пукнатини и отвори, полагайте замазката с натиск, така че да се запълни добре поправяната зона. Почистете околното пространство от излишната мазилка в рамките на 20 минути.

Препокриване може да са направи след около 1 час и половина при 20 °C за замазки 2 мм.

Cempatch Rapid Repair Mortar

Почистване:

Всички инструменти се почистват веднага след употреба, с чиста вода.

Забележки:

- ▲ Да не се използва ако температурата на основата е под 5°C и когато околната температура е 10°C и се очаква да се понижи.
- ▲ Да не се надвишава максималното препоръчано количество вода и да се използва само чиста питейна вода.
- ▲ Този материал не се препоръчва за употреба на открито.

Опаковка:

Cempatch Rapid Repair Mortar се доставя в торби от 22 кг.

Покритие и разходна норма:

Една опаковка Cempatch Rapid Repair Mortar смесена с 5л вода дава около 13.5 л разтвор. 1 л от получената смес покрива 1кв.м с дебелина 1 мм.

Съхранение:

Cempatch Rapid Repair Mortar има годност от 9 месеца, ако се съхранява в неотворената си опаковка, в сухи складови условия.

Пазете от замръзване!

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

При работа с материала трябва да се носят защитни ръкавици и защитна маска за очите.

В случай, че попадне в очите, незабавно напискайте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Запалимост:

Cempatch Rapid Repair Mortar не е запалим.

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокarbonизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития

За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

www.dcp-int.com

 expertise

 quality

 full range