



فلكس سيل آيه آس 122

Flexseal AS122

مالي للفواصل سيليكوني للتطبيقات الصحية

الوصف

فلكس سيل آيه آس 122 مالي للفواصل سيليكوني ذو مكون واحد يجف بسرعة بتفاعل زمر الأسبيوكسي عند تعرضاً لرطوبة الهواء ليشكل مادة مطاطية من السيليكون المرن. يحتوي فلكس سيل آيه آس 122 على مبيد للفطريات المساعدة على تقليل من أثر نمو التعفن على مالي الفواصل عند استخدامه في الحمامات والمطابخ...الخ.

الاستخدامات

يستخدم في التطبيقات الصحية لمالي الفواصل بين بلاط سيراميك الحوائط في الحمامات والمطابخ وللمالي الفواصل حول إطارات UPVC.

المعايير والمقاييس

فلكس سيل آيه آس 122 مطابق للمواصفة البريطانية BS EN ISO 11600 F/G 20 LM.

طريقة الاستعمال

تحضير سطح الفاصل

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وجافة وخالية من أي ملوثات وقد يحتاج البعض منها إلى مادة تأسيس.

ينصح باستخدام شريط لاصق لمنع التصاق مادة مالي الفواصل على طرف الفاصل والمحافظة على نظافة وتجانس جانبي الفاصل.

التدعم السفلي للفاصل

حيثما ممكن، يجب استخدام قنيل مناسب مثل البولي إيثيلين الرغوي المضغوط (فوم) للحصول على العمق الملائم لتطبيق مادة مالي الفواصل.

التطبيق

فلكس سيل آيه آس 122 مجهز ضمن خراطيش تطبق على الفاصل باستخدام فرد الماستيك. ينصح بقطع فوهة بحجم 6 مم على الأقل لسهولة ضخ المادة من العبوة.

يجب ملء الفاصل بالكامل باستخدام مادة فلكس سيل آيه آس 122 ابتداءً من الأسفل. يتم فرد المادة خلال 15 دقيقة من تنفيذها وذلك بضغطها على جوانب وعمق الفاصل للحصول على تشطيب جيد.

يجب إزالة الشريط اللاصق مباشرةً بعد الانتهاء من ملء فرد المادة المائلة.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية وعند رطوبة نسبية

% 50

معجون طري	القوام
< 550 %	الاستطالة
0.03 ± 0.97	الكتافة
> 1 ميغاباسكال	مقاومة الشد
جيده جداً	UV مقاومة
10 دقائق عند 20 درجة مئوية	زمن الجفاف السطحي (اللمس)
5 ± 20	درجة القساوة Shore A
20- إلى 80 درجة مئوية	درجة حرارة الاستخدام
5 - 40 درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
مقاوم لمعظم القلوبيات (القواعد) والأحماض المخففة. المذيبات العضوية قد تؤدي إلى تشرب مادة مالي الفواصل للمذيب وانتفاخها وفقدان التصاقها دون إذابتها بشكل مباشر.	المقاومة الكيميائية
يزيد عن 25 سنة	العمر الافتراضي
2 مم باليوم	معدل الجفاف والتقصية
أبيض وأسود وشاف.	الألوان
> 110 غم/لتر	VOC

التبعة

فلكس سيل آيه آس 122 متوفّر في خرطوشة سعتها 280 مل مع الفوّهات المرافقّة لها من البولي إيثيلين.

تقدير كمية مادة مالي الفواصل

معدل الاستهلاك بالمتر الطولي لكل 280 مل	أبعاد الفاصل (مم)
7.77	6×6
5.15	9×6
2.60	12×9
1.55	18×10
1.10	25×10



فلكس سيل آيه آس 122

Flexseal AS122

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضادات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوات ومواد زراعة قضبان التسلیح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفوائل ومواد ملي الفوائل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس ومواد الرابطة
- لواصق وروابط البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التسطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

تحذيرات

- لا ينصح بتطبيق فلكس سيل آيه آس 122 على الأسطح المسامية مثل الخرسانة ، الحجر والرخام.
- لا ينصح بتطبيقه على الأسطح البيتومينية أو على الأسطح التي أساسها المطاط الطبيعي و EPDM.
- قد يؤدي فلكس سيل آيه آس 122 الى تأكل المرايا والفضة والنحاس والرصاص.
- لا ينصح باستخدامه في الفوائل المغمورة.

التخزين

فلكس سيل آيه آس 122 صالح لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق في مكان جاف وبارد بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

تجنب ملامسة المادة للجلد لفترات طويلة. في حال ملامسة المادة للعين يجب غسلها فوراً بكببة وافرة من الماء البارد واطلب المشورة الطبية.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج، ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تخلص مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن خصم أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت لم تكن بناء على نصيحة أو موافقة أو توصية من قبلنا.



- ☒ المبرة
- ☒ الجودة
- ☒ الشهولية

www.dcp-int.com