



# فلكس سيل آيه أس 200

## Flexseal AS200

مالي للفواصل سيليكوني للاستخدامات العامة

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية وعند رطوبة نسبية % 50	
معجون طري	القoram
< 250 %	الاستطالة
$0.05 \pm 0.95 \text{ غ/سم}^3$	الكتافة
> 1 ميجاباسكال	مقاومة الشد
جيدة جداً	مقاومة UV
20 دقيقة عند 20 درجة مئوية	زمن الجفاف السطحي (اللمس)
5 ± 20	درجة القساوة Shore A
40- إلى 80 درجة مئوية	درجة حرارة الاستخدام
5 - 40 درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
مقاومة لمعظم القلوبيات (القواعد) والأحماض المخففة. المذيبات الضوئية قد تؤدي إلى تشرب مادة مالي للفواصل للمذيب وانقلالها وفقدان التصاقها دون إذابتها بشكل مباشر.	
يزيد عن 25 سنة	العمر الافتراضي
2 مم بالليوم	معدل الجفاف والقصبة
أبيض وأسود وشاف.	الألوان

### تقدير كمية مادة مالي للفواصل

معدل الاستهلاك بالметр الطولي لكل 1 لتر	أبعاد الفاصل (مم)
27.75	6×6
18.50	9×6
9.25	12×9
5.55	18×10
4.00	25×10

### تحذيرات

لا ينصح بتطبيق فلكس سيل آيه أس 200 على الأسطح المسامية مثل الخرسانة والحجر. كما لا ينصح بتطبيقه على الأسطح البيتومينية أو على الأسطح التي أساسها المطاط الطبيعي و EPDM.

يعتمد فلكس سيل آيه أس 200 على نظام جفاف الأسيتروكسي لذلك فهو يؤدي إلى تأكل المرايا والفضة والنحاس والرصاص ولا ينصح باستخدامه في الفواصل المغمورة.

### الوصف

فلكس سيل آيه أس 200 مالي للفواصل سيليكوني أسيتروكسي الجفاف ذو مكون واحد للاستخدامات العامة يجف بسرعة بتفاعل زمر الأسيتروكسي عند تعرضها لرطوبة الهواء ليشكل مادة مطاطية من السيليكون المرن.

### الإستخدامات

يستخدم في التطبيقات الصحية لمالي للفواصل بين بلاط سيراميك الحوائط في الحمامات والمطابخ ولمالي للفواصل حول إطارات UPVC. يقاوم فلكس سيل آيه أس 200 نمو التغفن.

### المعايير والمقاييس

فلكس سيل آيه أس 200 مطابق للمواصفة البريطانية BS EN ISO 11600 F/G 20 LM.

### طريقة الاستعمال

### تحضير سطح الفاصل

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وجافة وخالية من أي ملوثات وقد يحتاج البعض منها إلى مادة تأسيس.

### التدعيم السفلي للفاصل

حيثما ممكن، يجب استخدام قتيل مناسب مثل البولي إيثيلين الرغوي المضغوط (فوم) للحصول على العمق الملائم لتطبيق مادة مالي للفواصل.

### التطبيق

فلكس سيل آيه أس 200 مجهز ضمن خراطيش تطبق على الفاصل باستخدام فرد الماسترك.

يجب أن تتم كافة الأعمال من تحضير الفاصل والتأسيس وتطبيق مادة مالي للفواصل بالتوافق مع المواصفة البريطانية BS8000 الجزء 16 لمالي لفواصل الأبنية باستخدام مواد مالي للفواصل.

### التعبئة

فلكس سيل آيه أس 200 متوفّر في صندوق يحتوي 24 خرطوشة سعة كل منها 280 مل مع الفوّاهات المرافقّة لها من البولي إيثيلين.

# فلكس سيل آيه أس 200

## Flexseal AS200

### المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضادات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراووت ومواد زراعة قضبان التسلیح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملي الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصق وروابط البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

### التخزين

فلكس سيل آيه أس 200 صالح لمدة 9 أشهر من تاريخ الانتاج في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق في مكان جاف وبارد بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

### تحذيرات

### الصحة والسلامة العامة

تجنب ملامسة المادة للجلد لفترات طويلة. في حال ملامسة المادة للعين يجب غسلها فوراً بكمية وافرة من الماء البارد واطلب المشورة الطبية.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

### ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لنتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج، ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن خلص أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتها سواء أكانت لم تكن بناء على نصيحة أو موافقة أو توصية من قبلنا.

